медь, бронзы, латуни

MetCata
made in Germany
Производство и сбыт оборудования и расходных материалов для анализа и контроля качества

Шаги	Наименование	Тип абразива	Смачиватель	Время	Нажим в Ньютонах	Скорость вращения	Направление вращения
Вывод плоскости	SiC шлифовальная плёнка 40 мкм	40 микрон	ВОДА	до плоскости	30N	300 об/мин.	со-направленно
1. шаг полировки	полировальная ткань **Quick-Step**	**Magnum-Top-Duo** монокристаллическая водная суспензия **9 µ**	**Lubricant Yellow**	4 -5 мин.	25N	150 об/мин.	противо-направленно
2. шаг полировки	полировальная ткань **Step-Plus**	**Magnum-Top-Duo** монокристаллическая водная суспензия **3 µ**	**Lubricant Yellow**	4 -5 мин.	25N	150 об/мин.	противо-направленно
Финальная полировка	полировальная ткань **Mambo**	коллоидная суспензия **O.P.S.** 0,05 µm *		2 мин.	25N	150 об/мин.	противо-направленно

*последние 20 секунд включить воду для промывки

Все артикулы есть на складе в Германии Поставка в течении одного-двух дней после размещения заказа/проплаты

МИНАТЕХ
МИКРО И НАНО ТЕХНОЛОГИИ