петрографические образцы

MetCata
made in Germany
Производство и сбыт оборудования и расходных материалов для анализа и контроля качества

Шаги	Наименование	Тип абразива	Смачиватель	Время	Нажим в Ньютонах	Скорость вращения	Направление вращения
Вывод плоскости	алмазный шлифовальный диск **Plato II** 75 µm	75 микрон	ВОДА	до плоскости	35N	200 об/мин.	со-направленно
1. шаг шлифования	алмазная шлифовальная плёнка **Diamant** 45 µm	45 микрон	ВОДА	2-3 мин.	25N	200 об/мин.	со-направленно
2. шаг шлифования	алмазная шлифовальная плёнка **Diamant** 16 µm	16 микрон	ВОДА	2-3 мин.	25N	200 об/мин.	со-направленно
2. шаг шлифования	алмазная шлифовальная плёнка **Diamant** 5 µm	5 микрон	ВОДА	2-3 мин.	25N	200 об/мин.	со-направленно
полировка	полировальная ткань **Alupol-Plus**	**Poly-Top** поликристаллическая водная суспензия **1 µ**	**Lubricant Yellow**	4 мин.	20N	150 об/мин.	противо-направленно
Финальная полировка	полировальная ткань **Fox-Plus**	коллоидная суспензия **O.P.S.** 0,05 µm *		2 мин.	20N	150 об/мин.	противо-направленно

*последние 20 секунд включить воду для промывки ткани
Все артикулы есть на складе в Германии. Поставка в течении одного-двух дней после размещения заказа/проплаты

МИНАТЕХ
МИКРО И НАНО ТЕХНОЛОГИИ