стали средней твёрдости

MetCata
made in Germany
Производство и сбыт оборудования и расходных материалов для анализа и контроля качества

					В автоматическом режиме		
Шаги	Наименование	Тип абразива	Смачиватель	Время	Нажим в Ньютонах	Скорость вращения	Направление вращения
Вывод плоскости	алмазный шлифовальный диск **Apollo-S** 75 µ	75 микрон	ВОДА	до плоскости	35N	300 об/мин.	со-направленно
1. промежуточный шаг полировки	полировальная ткань **Quick-Step**	**Magnum-Top-Duo** монокристаллическая водная суспензия **9 µ**	**Lubricant Yellow**	4 -5 мин.	30N	150 об/мин.	противо-направленно
2. промежуточный шаг полировки	полировальная ткань **Step-Plus**	**Magnum-Top-Duo** монокристаллическая водная суспензия **3 µ**	**Lubricant Yellow**	4 -5 мин.	30N	150 об/мин.	противо-направленно
Финальная полировка	полировальная ткань **Fox-Plus**	**AF-2 0,5 µ** концентрат *		3 мин.	25N	150 об/мин.	противо-направленно

*последние 20 секунд включить воду для промывки

Все артикулы есть на складе в Германии Поставка в течении одного-двух дней после размещения заказа/проплаты

МИНАТЕХ
МИКРО И НАНО ТЕХНОЛОГИИ